

REN

BOYA VE KİMYA A.Ş



TEKNİK VERİ FÖYÜ

RENCOAT TIC (Isı Yalıtım Kaplaması)

RENCOAT TIC, özel modifiye edilmiş elastomerik reçine esaslı bir ısı yalıtım kaplamasıdır. Özel bir işlemle uygulanmış doğal vakumlu boncuklardan oluşan desenli bir yüzeye sahiptir.



ÖZELLİKLER

- Mükemmel ısı bariyeri
 - Standart yüzeylere kolay uygulama
- Bağlayıcı:** Su bazlı akrilik kaplama
Parlaklık: Mat/Flât
Islak Ağırlık: 1,10 kg/L
Kuru Film Ağırlığı: 0,85 kg/m² (1 mm kalınlıkta)
Katı Madde İçeriği: %65–68
Sınırlamalar: Uygulama sırasında 165°C'yi aşmayın

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama Yüzeyi: Kuru olmalı ve toz, yağ veya diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Demir Yüzeyler: RENCOAT TIC uygulanmadan önce astarlanmalıdır.
Demir Dışı Yüzeyler: Yüzeyler temiz, yağsız ve kirden arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

- Havalı sprej (Airless Sprayer)
- Fırça veya Rulo

UYGULAMA KOŞULLARI

Yüzey Sıcaklığı: Uygulama sırasında 5°C'nin üzerinde olmalıdır.
Uygulama Kalınlığı: Yalıtım performansını artırmak için ardışık katlar uygulanabilir.

KARMA & SEYRELTME

- Karıştırma için karıştırma paleti kullanın

AMBALAJ, TAŞIMA & DEPOLAMA

Islak Ağırlığı: 19,5–20,5 kg / 18 litre
Net İçerik: 19,8 kg / 18 litre
Parlama Noktası: Yok
Depolama: Serin ve kuru bir yerde, don ve doğrudan güneş ışığından korunmuş olarak saklayın. Kullanım sonrası kova kapaklarını sıkıca kapatın.
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 24 ay

TEMİZLİK & GÜVENLİK

Temizlik: Ekipman su ile temizlenebilir
Güvenlik:

- **Minimum koruma:** Solunum maskesi
- Sprej uygulaması nedeniyle göz koruması önerilir
- Kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır

Kuruma Süresi

Sıcaklık	Kuruma Süresi
10—15°C	36-48 Saat
16—21°C	20-24 hrs
22—26°C	18-20 hrs
27—32°C	16-18 hrs
33—37°C	12-16 hrs

🌐 Daha fazla bilgi için ziyaret edin;

www.renboya.com